EVAL™ G176

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

48 %mol کوپلیمر اتیلن وینیل الکل G176B - پلت ها برای تسهیل تغذیه مواد به داخل اکسترودر روغن کاری می شوند.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.12 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	6.9 g/10 min	-	-
	15 g/10 min	-	-
محتوای اتیلن	48.0 %wt	-	-
سختی Rockwell	70	-	ISO 2039-2

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2300 MPa	333587.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	14 %	-	ISO 527-2
مدول خمشی	4800 MPa	696182.4 psi	ISO 178
نفوذپذیری اکسیژن	0.048 cm³·mm/m²/atm/ hr 24 0.064 cm³·mm/m²/atm/ hr 24 0.12 cm³·mm/m²/atm/24 hr	- - - -	ISO 14663-2 - - -
نرخ انتقال بخار آب	0.59 g·mm/m²/atm/24 hr	-	ASTM E96
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	1.0 kJ/m²	0.4758 ft·lb/ in²	ISO 179/1U

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	49.0 C°	120.2 F°	ISO 11357-2
دمای ذوب	160 C°	320.0 F°	ISO 11357
دمای تبلور پیک	140 C°	284.0 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.