EVAL™ SP434

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر اتیلن وینیل الکل با قابلیت جهت گیری بالا کاربردها: تزریق مشترک PET

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پلت‌ها	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	4.4 g/10 min	-	-
	11 g/10 min	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2700	psi 391602.6	ISO 527-2
تنش کششی	MPa 29.0	psi 4206.1	ISO 527-2
کرنش کششی	% 20	-	ISO 527-2
نرخ انتقال دی‌اکسید کربن	cm³/m²/24 hr 1.24 cm³/m²/24 hr 7.75	- /cm³/100 in² 0.07998 hr 24 cm³/100 in²/24 0.4999 hr	ISO 14663-2 - -
نفوذپذیری اکسیژن	/9.8E-3 cm³·mm/m²/atm hr 24 /cm³·mm/m²/atm 0.051 hr 24	- - -	ISO 14663-2 - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 55.0	F° 131.0	ISO 11357-2
دمای ذوب	C° 181	F° 357.8	ISO 11357
دمای تبلور پیک	C° 158	F° 316.4	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.