EVAL™ SP451

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردهای کوپلیمر اتیلن وینیل الکل با قابلیت جهت گیری بالا: فیلم شرینک، بسته بندی پوستی و ترموفرمینگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای ترموفرمینگ بسته‌بندی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	1.7 g/10 min	-	ISO 1133
	4.0 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	17 %	-	ISO 527-2
نفوذپذیری اکسیژن		-	ISO 14663-2
	9.8E-3 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ISO 14663-2
	0.034 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ISO 14663-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	40.0 C°	104.0 F°	ISO 11357-2
دمای ذوب	182 C°	359.6 F°	ISO 11357
دمای تبلور پیک	158 C°	316.4 F°	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.