EVAL™ SP482

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کوپلیمر اتیلن و الکل وینیل با قابلیت جهت‌گیری بالا. کاربردها: فیلم جمع شونده، بسته‌بندی پوست و ترموفرمینگ.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای ترموفرمینگ بسته‌بندی	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		-	ISO 1133
	2.0 g/10 min	-	ISO 1133
	4.1 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	2700 MPa	391602.6 psi	ISO 527-2
تنش کششی	28.0 MPa	4061.06 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	19 %	-	ISO 527-2
نفوذپذیری اکسیژن		-	ISO 14663-2
	0.012 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ISO 14663-2
	0.039 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ISO 14663-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	41.0 C°	105.8 F°	ISO 11357-2
دمای ذوب	181 C°	357.8 F°	ISO 11357
دمای تبلور پیک	158 C°	316.4 F°	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.