EVAL™ SP521

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	EVOH
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

کاربردهای کوپلیمر اتیلن وینیل الکل با قابلیت جهت گیری بالا: فیلم شرینک، بسته بندی پوستی و ترموفرمینگ

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای ترموفرمینگ ورق	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.19 g/cm³	-	ISO 1183
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)		- -	ISO 1133
	1.9 g/10 min	-	ISO 1133
	4.1 g/10 min	-	ISO 1133

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	MPa 2800	psi 406106.4	ISO 527-2
تنش کششی	MPa 38.0	psi 5511.44	ISO 527-2
کرنش کششی	% 15	-	ISO 527-2
نفوذپذیری اکسیژن		-	ISO 14663-2
	5.9E-3 cm³·mm/m²/atm/24 hr	-	ISO 14663-2
	cm³·mm/m²/atm/24 hr 0.026	-	ISO 14663-2

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای انتقال شیشه‌ای	C° 40.0	F° 104.0	ISO 11357-2
دمای ذوب	C° 187	F° 368.6	ISO 11357
دمای تبلور پیک	C° 162	F° 323.6	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.