TROSIFOL® Solar R100

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	PVB
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TROSIFOL® Solar R100 یک ماده پلی وینیل بوتیرال (PVB) است. این محصول در آسیا اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	شفاف/شفاف	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.07 g/cm³	-	DIN 53479
سختی Shore	65	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	%	-	ISO 527-3
چسبندگی به شیشه	MPa	-	-

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور UV	375 nm	-	EN 410
ضریب شکست	1.482	-	DIN 53491
عبور نور (Transmittance)	91.0 %	-	EN 410

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
گرمای ویژه	1850 J/kg/°C	-	ISO 11357-4
رسانندگی گرمایی	0.20 W/m/K	-	EN 12664

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	2.0E+12 ohms·cm	-	IEC 60093

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.