TROSIFOL® Solar R40 Ultra White

تولیدکننده	Kuraray Co., Ltd.	**دسته بندی**	PVB
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

TROSIFOL® Solar R40 Ultra White یک ماده پلی‌وینیل بوتیرال (PVB) است. این محصول در آسیا و اقیانوسیه، اروپا یا آمریکای شمالی موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
شکل ظاهری	سفید	-	-
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.16 g/cm³	-	DIN 53479
سختی Shore	70	-	-

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	%	-	ISO 527-3
چسبندگی به شیشه	MPa	-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.0E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
گرمای ویژه	1850 J/kg/°C	-	ISO 11357-4
رسانندگی گرمایی	0.22 W/m/K	-	EN 12664

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه حجمی	1.0E+14 ohms·cm	-	IEC 60093

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
عبور نور (Transmittance)	%	-	EN 410

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.