TROSIFOL® VG FR

تولیدکننده	.Kuraray Co., Ltd	**دسته بندی**	PVB
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

محصول استاندارد برای تمام فرآیندهای لمینیت بدون کشش

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کاربردها	کاربردهای خودرویی لمینت‌ها	- -	- -
شکل ظاهری	آبی-سبز شفاف/شفاف سبز روشن	- - -	- - -
اشکال	فیلم	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.07 g/cm³	-	DIN 53479

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa	-	ISO 527-3
ازدیاد طول کششی	%	-	ISO 527-3

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
CLTE	2.2E-4 cm/cm/°C	-	ISO 11359-2
گرمای ویژه	1850 J/kg/°C	-	ISO 11357-4
رسانندگی گرمایی	0.20 W/m/K	-	DIN EN 12939

الکتریکی و اشتعال‌پذیری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مقاومت ویژه سطحی	2.0E+11 ohms	-	DIN 53482

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.