

## Buna® EP G 3473

EPDM	دسته بندی	LANXESS Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

لاستیک اتیلن-پروپیلن-دی‌این (EPDM)، با اتیلیدن نوربورن (ENB) به عنوان دی‌این؛ نیمه بلوری؛ با 30 phr/23 wt % روغن پارافینی گسترش یافته؛ ویسکوزیته پایین.

### مشخصات فنی

#### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن ویسکوزیته پایین	-	-
اشکال	کیسه	-	-

#### فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.868	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt	-	ASTM D3900

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6047	-	%wt	محتوای ENB

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      مسئول تماس:

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.