

Buna® EP G 3963

EPDM	دسته بندی	LANXESS Corporation	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

لاستیک اتیلن-پروپیلن-دی‌ین (EPDM)، با اتیلیدن نوربورن (ENB) به عنوان دی‌ین؛ نیمه بلوری، با 30 phr/23 wt % روغن پارافینی گسترش یافته؛ ویسکوزیته پایین، نرخ پخت سریع.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
ویژگی‌ها	نیمه بلوری شدن ویسکوزیته پایین پخت سریع	-	-
اشکال	کیسه	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپررال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.868	-	ASTM D792
ویسکوزیته Mooney	MU	-	ASTM D1646
محتوای اتیلن	%wt	-	ASTM D3900

فیزیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6047	-	%wt	محتوای ENB
-	-	phr 30.0	نوع روغن

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.