

AT 214

| | | | |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------|------------|
| LDPE | دسته بندی | Celanese EVA Performance Polymers | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

این رزین برای تولید کالاهای فوم شده غیر متقاطع و متقاطع مناسب است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|-------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| ویژگی‌ها | قابل پیوند قابل فوم‌سازی | - | - |
| کاربردها | فوم | - | - |
| رتبه‌بندی‌های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |

فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمبریال | روش تست |
|---------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| چگالی | g/cm ³ 0.922 | - | ASTM D1505 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 1.4 | - | ASTM D1238 |

| مکانیکی | | | |
|-----------|----------------|-------------|-----------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D638 | psi 2030.53 | MPa 14.0 | استحکام کششی |
| ASTM D638 | - | % 530 | ازدیاد طول کششی |

| حرارتی | | | |
|------------|----------------|-------------|-----------------------|
| روش تست | سیستم ایمپریال | سیستم متریک | ویژگی |
| ASTM D746 | F° 110.2- | C° 79.0- | دمای تردی |
| ASTM D1525 | F° 206.6 | C° 97.0 | دمای نرم‌شوندگی Vicat |
| ASTM D3418 | F° 235.4 | C° 113 | دمای ذوب پیک |

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.