

Braskem PE BF-0323/12HC

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: BF0323/12 یک LDPE با وزن مولکولی بالا است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص نوری برجسته، خواص مکانیکی عالی و انقباض خوب را نشان می دهند. افزودنی: لغزش متوسط، آنتی بلاک متوسط. کاربردها: بسته بندی اتوماتیک محصولات جامد و مایع؛ فیلم های شریک برای پالت ها. فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم ایمریال	سیستم متریک	روش تست
-	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	افزودنی
-	نرمی متوسط	-
-	وزن مولکولی بالا	ویژگی ها
-	اپتیکال	-
-	مقاومت حرارتی در فشار بالا	-
-	کاهش پایین	-
-	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	-
-	نرمی متوسط	-
-	فیلم ها	کاربردها
-	بسته بندی غذا	-
-	FDA 21 CFR 177.1520	رتبه بندی های استاندارد
-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
اشکال	ذره	-	
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.923	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.32	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی		-	ASTM D882
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	% 390	-	ASTM D882
	% 1000	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 100	oz 3.53	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	83	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 230.0	C° 110	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 374.0	C° 190	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.