

Braskem PE EB-853/72 (Films)

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: EB853/72 یک گرید تولید شده تحت فشار بالا در یک راکتور لوله ای است. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص نوری برجسته، قابلیت آب بندی خوب و مقدار ژل کم را نشان می دهند. افزودنی: لغزش متوسط، ضد بلوک متوسط. کاربردها: فیلم لمینت؛ مصارف عمومی؛ بسته بندی اتوماتیک محصولات جامد (FFS).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	- -	- -
ویژگی ها	چگالی پایین نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین اپتیکال مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	- - - - -	- - - -
کاربردها	فیلم ها عمومی بسته بندی سخت	- - -	- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.923	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.7	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 30.0 MPa 20.0	psi 4351.14 psi 2900.76	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 270 % 1000	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	112	-	ASTM D2457

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 5.0	-	ASTM D1003	

اطلاعات فرآیند				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
دمای منطقه ۱ سیلندر	C° 110	F° 230.0	-	
دمای دای (قالب خروجی)	C° 160	F° 320.0	-	
نامشخص	-	-	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.