

Braskem PE EF2126S3

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EF2126S3 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که در شرایط فشار بالا در یک راکتور اتوکلاو تولید می شود. قابلیت پردازش و خواص نوری عالی را ارائه می دهد. افزودنی ها: این رزین حاوی افزودنی های لغزنده و آنتی بلاک است. کاربرد: این رزین برای استفاده در اکستروژن فیلم برای اهداف عمومی، فیلم های فنی برای بسته بندی اتوماتیک و مخلوط با LLDPE توصیه می شود. فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن عامل لغزش	- -	- -
ویژگی ها	چگالی پایین نرمی اپتیکال خاصیت ضد کلوخه سازی قابلیت کار، خوب عمومی	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	بسته بندی فیلم ها مخلوط کردن عمومی	- - - -	- - - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی اکستروژن	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.921	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.6	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول سکانت	MPa 160	psi 23206.08	ASTM D882
	MPa 200	psi 29007.6	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 290	-	ASTM D882
	% 1000	-	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 90	oz 3.17	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 420	oz 14.81	ASTM D1922
	g 110	oz 3.88	ASTM D1922
	-	-	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ASTM D2457			

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	-	100	براقیت
ASTM D1003	-	% 7.0	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.