

Braskem PE EF2222

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

EF2222 یک پلی اتیلن با چگالی کم (LDPE) است، با قابلیت پردازش عالی و محتوای ژل کم. این ویژگی ها امکان تولید فیلم های نازک و بسیار یکنواخت را فراهم می کند. افزودنی ها: بدون افزودنی. کاربرد: فیلم های صاف یا منقوش برای پوشک، ملحفه های یکبار مصرف و غیره. فیلم برای لمینیت. قالب گیری تزریقی-دمشی. کاربردهای فوم. فرآیند: شرایط پردازش توصیه شده برای اکستروژن فیلم حدود 145 - 190 درجه سانتیگراد. شرایط پردازش بهینه با توجه به نوع تجهیزات مورد استفاده متفاوت خواهد بود و نمی توان آن را به عنوان تضمین عملکرد در نظر گرفت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	چگالی پایین نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین قابلیت کار، خوب	-	-
کاربردها	فیلم ها ورق	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب گیری دمشی تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.922	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.2	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
مدول سکانت	MPa 170	psi 24656.46	ASTM D882
	MPa 210	psi 30457.98	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 420	-	ASTM D882
	% 1100	-	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 480	oz 16.93	ASTM D1922
	g 150	oz 5.29	ASTM D1922
	-	-	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	100	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003
اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای

& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian
District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.