

Braskem PE F-2022/0

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی های آب بندی عالی و خواص نوری با خواص مکانیکی متعادل. کاربرد: هدف کلی که نیازی به افزودنی ندارد. فیلم های شرینگ برای کالاهای؛ فیلم تخت برای پوشک و قالب گیری بادی تزریقی. ضخامت فیلم توصیه شده: 0.100-0.025 میلی متر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش بالا اپتیکال	- -	- -
کاربردها	فیلم‌ها کاربردهای دمش گیری فیلم قابل جمع شدن عمومی	- - - -	- - - -
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-

روش فرآیند

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	فیلم دمشی	-	-
	ریخته‌گری	-	-
	قالب‌گیری دمشی تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.922	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.0	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی			
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
ازدیاد طول کششی			
	% 230	-	ASTM D882
	% 900	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	g 90	oz 3.17	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت	93	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.