

Braskem PE F-2523

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

ویژگی های آب بندی خوب، خواص نوری و مکانیکی. این ماده حاوی افزودنی های ضد بلوک، آنتی استاتیک، لغزش و آنتی اکسیدان است. کاربرد: بسته بندی با هدف کلی که نیاز به خواص نوری و مکانیکی خوبی دارد. ضخامت فیلم توصیه شده: 0.100-0.020 میلی متر.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن خاصیت آنتی استاتیک آنتی اکسیداسیون عامل لغزش	- - - -	- - - -
ویژگی ها	نرمی اپتیکال خاصیت ضد کلوخه سازی خاصیت آنتی استاتیک آنتی اکسیداسیون قابلیت دوخت حرارتی خوب	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.923	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.5	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 60	oz 2.12	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	g 110	oz 3.88	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
براقیت	110	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 6.0	-	ASTM D1003
سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
نسبت دمش (Blow-up Ratio)	2.2:1	-	-

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.