

Braskem PE F 7018

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

F7018 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که قابلیت آب بندی عالی در دماهای پایین را نشان می دهد و برای کاربردهای مورد نیاز با ویسکوزیته کم نشان داده شده است. این ماده حاوی افزودنی نیست. کاربرد: مستریج ها؛ پوشش اکستروژن؛ قطعات تزریق شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی ها	عمومی (هدف) قابلیت پردازش خوب قابلیت حرارتی دما پایین ویسکوزیته پایین	- - - -	- - - -
کاربردها	کاربردهای پوشش عمومی (هدف) مستریج	- - -	- - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن قالب گیری تزریقی	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.918	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 7.0	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	43	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی			ASTM D638
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
	MPa 9.00	psi 1305.34	ASTM D882
	MPa 25.0	psi 3625.95	-
	MPa 20.0	psi 2900.76	-
مدول خمشی			-
	MPa 240	psi 34809.12	ASTM D790
	MPa 80.0	psi 11603.04	ASTM D2457
ضخامت فیلم - تست شده	µm 25	mil 0.9843	-
ازدیاد طول کششی			ASTM D882
	% 390	-	-
	% 900	-	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 90	oz 3.17	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 55	oz 1.94	ASTM D1922

حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای نرم شوندهگی Vicat	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D1525

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت		78	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)		% 12	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
دمای بخش عقب سیلندر	to 180 °C 130	F° 356.0 - 266.0	-	
دمای مذاب	to 310 °C 180	F° 590.0 - 356.0	-	

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.