

Braskem PE LD7001A

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LD7001A یک پلی اتیلن با چگالی پایین است که توسط فرآیند فشار بالا در رآکتور اتوکلاو تولید می شود. برای تولید فیلم های اکستروژن شده توسعه یافته است. این محصول دارای استحکام مکانیکی و ضربه ای بالا، قابلیت فرآوری خوب، ESCR بالا و انقباض خوب است. افزودنی: ضد انسداد، عامل لغزش. کاربرد: فیلم های هم اکستروژن و انقباضی. فرآیند: شرایط پردازش توصیه شده برای اکستروژن فیلم حدود 200 - 220 °C است. شرایط بهینه پردازش بسته به نوع تجهیزات استفاده شده متفاوت خواهد بود و نمی توان آن را به عنوان تضمین عملکرد در نظر گرفت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن	-	-
	عامل لغزش	-	-
ویژگی ها	چگالی پایین	-	-
	مقاومت در برابر ترک خوردگی تحت تنش	-	-
	بالا	-	-
	نرمی	-	-
	خاصیت ضد کلوخه سازی	-	-
	مقاومت در برابر ضربه، بالا	-	-
قابلیت کار، خوب	-	-	-
کاهش پایین	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم هم‌اکستروژن	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.921	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.34	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
استحکام کششی	-	-	ASTM D882
	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 280	-	ASTM D882
	% 880	-	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 130	oz 4.59	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 130	oz 4.59	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	61	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 19	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

مسئول تماس:

sales@su-jiao.com

ایمیل:

www.polymersdata.com

وبسایت:

+86-134-2475-5533

همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.