

Braskem PE PB-681/59

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: PB681/59 گرید تولید شده تحت فشار بالا در یک راکتور لوله ای است. این رزین برای فیلم های لمینت عمدتاً روی بستر کاغذی استفاده می شود. همچنین در فرآیند پوشش اکستروژن استفاده می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص نوری عالی و توانایی کشش بالا را نشان می دهند. افزودنی: - ضد بلوک متوسط - لغزش بالا کاربردها: فیلم لمینت؛ هدف کلی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
روش تست	سیستم اِمپِریال	سیستم متریک
-	-	نرمی بالا
-	-	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن
-	-	چگالی پایین
-	-	نرمی بالا
-	-	اپتیکال
-	-	خوبی جداسازی
-	-	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن
-	-	فیلم ها
-	-	لمینت
-	-	عمومی
-	-	کاربرد پوشش
-	-	رتبه بندی های استاندارد
-	-	FDA 21 CFR 177.1520

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی پوشش اکستروژن	- - -	- - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.922	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.8	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 30.0 MPa 20.0	psi 4351.14 psi 2900.76	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 340 % 1100	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 60	oz 2.12	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	112	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 5.0	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 230.0	C° 110	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 302.0	C° 150	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.