

## Braskem PE SBC818

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

توضیحات: SBC818 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که برای فرآیند پوشش دهی توسعه یافته است، خواص نوری بسیار خوب، گردن باریک کم، پایداری فیلم خوب و چسبندگی خوب روی بستر متخلخل را ارائه می دهد. بدون افزودنی. حداقل محتوای زیستی این گرید 95٪ است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. کاربردها: پوشش اکستروژن. تزریق قطعات عمومی و حامل برای مستریج ها.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
ویژگی ها	اپتیکال	-	-
	منابع قابل به روزرسانی	-	-
	چسبندگی خوب	-	-
	کاهش پایین	-	-
	بدون BPA	-	-
	بدون افزودنی	-	-
کاربردها	مستریج	-	-
	کاربرد پوشش	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	پوشش اکستروژن	-	-
	قالب گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.918	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 8.1	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول خمشی	MPa 70.0	psi 10152.66	ASTM D882
صخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 380	-	ASTM D882
	% 870	-	ASTM D882
	-	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 64	oz 2.26	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 56	oz 1.98	ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	76	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 8.0	-	ASTM D1003

سایر			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست محور	%	-	ASTM D6866
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**

**& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian  
District, Shanghai 201400, P.R.China

**آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com

**ایمیل:**

www.polymersdata.com

**وبسایت:**

+86-134-2475-5533

**همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.