

# Braskem PE SBF0323/12HC

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

شرح: SBF0323/12HC یک LDPE با وزن مولکولی بالا است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص نوری برجسته، خواص مکانیکی عالی و انقباض خوب را نشان می دهند. حداقل محتوای زیستی این گرید 95% است که طبق ASTM D6866 تعیین شده است. افزودنی: لغزش متوسط. ضد بلوک متوسط. کاربردها: بسته بندی اتوماتیک محصولات جامد و مایع؛ فیلم های شریک برای پالت ها. فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی.

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی		ویژگی
سیستم ایمریال	سیستم متریک	روش تست
-	عامل ضد کلوخه شدن	افزودنی
-	عامل لغزش	
-	وزن مولکولی بالا	ویژگی ها
-	اپتیکال	
-	منابع قابل به روزرسانی	
-	بدون BPA	
-	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	
-	نرمی متوسط	
-	پالت ها	کاربردها
-	بسته بندی	
-	فیلم ها	

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.923	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.32	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 40.0 MPa 30.0	psi 5801.52 psi 4351.14	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 390 % 1000	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 100	oz 3.53	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت	83	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)	% 11	-	ASTM D1003

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی	سایر
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست محور	
-	-		نامشخص	

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.