

# Braskem PE SEB853

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

توضیحات: SEB853 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص نوری برجسته، قابلیت آب بندی خوب و محتوای ژل کم را نشان می دهند. بدون افزودنی. حداقل محتوای زیستی این گرید 95% است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. کاربردها: کاربردهای معمول فیلم دمشی شامل فیلم برای پوشک و سایر اهداف عمومی و همچنین مخلوط های LLDPE و HDPE است. فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی و ریخته گری

## مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت	-	-
	پایین	-	-
	اپتیکال	-	-
	منابع قابل به روزرسانی	-	-
	بدون BPA	-	-
	بدون افزودنی	-	-
کاربردها	فیلم ها	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	عمومی	-	-
	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد			
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی فیلم ریخته‌گری	- - -	- - -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.923	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.7	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی			
	MPa 40.0	psi 5801.52	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
ازدیاد طول کششی			
	% 300	-	ASTM D882
	% 280	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 50	oz 1.76	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	113	-	ASTM D2457

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1003	-	% 5.0	کدورت (Haze)
سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست‌محور
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.