

## Braskem PE SEB853/72

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

توضیحات: SEB853/72 گریدی است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص نوری برجسته، قابلیت آب بندی خوب و مقدار ژل کم را نشان می دهند. حداقل محتوای زیستی این گرید 95٪ است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. افزودنی ها: عامل لغزنده متوسط، عامل ضد بلوک متوسط، کاربردها: فیلم لمینت؛ کاربرد عمومی؛ بسته بندی اتوماتیک محصولات جامد (FFS). فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن عامل لغزش	- -	- -
ویژگی ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین اپتیکال منابع قابل به روزرسانی بدون BPA مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	- - - - -	- - - - -
کاربردها			- - -

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	بسته بندی فیلم ها عمومی	- - -	
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.923	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.7	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 30.0 MPa 20.0	- psi 4351.14 psi 2900.76	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 270 % 1000	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 70	oz 2.47	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	112	براقیت
ASTM D1003	-	% 5.0	کدورت (Haze)

  

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست‌محور
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)      **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com      **ایمیل:**

www.polymersdata.com      **وبسایت:**

+86-134-2475-5533      **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.