

Braskem PE SPB681/59

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: SPB681/59 یک پلی اتیلن با چگالی کم است که تحت فناوری فشار بالا تولید می شود. فیلم های به دست آمده با این محصول 'کشیدگی' عالی، قابلیت آب بندی خوب و چسبندگی روی بسترهای کاغذی و محتوای ژل کم را نشان می دهند. حداقل محتوای زیستی این گرید 95% است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است. افزودنی ها: - عامل ضد بلوک: متوسط - عامل لغزش: زیاد کاربردها: فیلم برای لمینیت و مصارف عمومی. فرآیند: اکستروژن فیلم دمیده شده.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	عامل ضد کلوخه شدن عامل لغزش	- -	- -
ویژگی ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین نرمی بالا منابع قابل به روزرسانی خوبی جداسازی چسبندگی خوب بدون BPA مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن	- - - - - - -	- - - - - -

کاربردها

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	لمینت	-	-
	عمومی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.922	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 3.8	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D882
	MPa 20.0	psi 2900.76	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 340	-	ASTM D882
	% 1100	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 60	oz 2.12	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 100	oz 3.53	ASTM D1922

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	112	براقیت
ASTM D1003	-	% 5.0	کدورت (Haze)

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست‌محور
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.