

Braskem PE TS7006

LDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

TS7006 یک پلی اتیلن با چگالی پایین (LDPE) است که به طور ویژه برای فیلم‌های هم‌اکستروژن و لمیناسیون توسعه یافته است. این رزین ترکیبی عالی از خواص مکانیکی، نوری و سختی را ارائه می‌دهد. علاوه بر این، TS7006 دارای محتوای ژل کم است که تولید فیلم‌های با ظاهر عالی را تضمین می‌کند. این محصول طبق مشخصات استاندارد ASTM D-4976-04a به عنوان PE 114 شناسایی شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی لغزش	- -	- -
ویژگی‌ها	آنتی بلاکینگ سختی خوب شفافیت بالا ژل پایین اپتیکال‌ها لغزش	- - - - - -	- - - - - -
کاربردها	فیلم بسته‌بندی غذا	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 4976-PE114	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم دمیده شده فیلم هم‌اکستروژن	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.924	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.60	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 50	mil 1.97	-
مدول سکانت	MPa 140 MPa 170	psi 20305.32 psi 24656.46	ASTM D882 - -
استحکام کششی	MPa 25.0 MPa 20.0	psi 3625.95 psi 2900.76	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	% 350 % 700	- -	ASTM D882 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 170	oz 6.0	ASTM D1709A
استحکام پارگی Elmendorf	g 310 g 250	oz 10.93 oz 8.82	ASTM D1922 - -

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	-	براقیت
-	-	60	
-	-	84	
ASTM D1003	-	% 9.0	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 365.0 - 302.0	to 185 °C 150	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.