Daelim Po1y LD-08

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LD-08 یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. مناطق کاربرد Daelim Po1y®LD-08 شامل فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: چقرمگی خوب مقاومت در برابر ضربه

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	مقاومت در برابر ضربه، بالا سختی خوب بدون افزودنی	- - -	- - -
کاربردها	فیلم‌ها	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -
اشکال	ذره	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.922 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	0.50 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	200 µm	7.87 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D882
	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	440 %	-	ASTM D882
	470 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	650 g	22.93 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922
	150 g	5.29 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	17 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.