# Daelim Po1y® LD-08A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DAIKIN AMERICA, INC. | **دسته بندی** | LDPE |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Daelim Po1y®LD-08A یک محصول پلی اتیلن با چگالی کم است. این محصول در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. مناطق کاربرد Daelim Po1y®LD-08A شامل فیلم و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: عملکرد آب بندی خوب چقرمگی خوب مقاومت در برابر ضربه

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ویژگی‌ها** | مقاومت در برابر ضربه، بالا<br>قابلیت دوخت حرارتی خوب<br>سختی خوب | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **کاربردها** | فیلم‌ها | - | - |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4<br>FDA 21 CFR 177.1520 | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.922 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 0.50 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضخامت فیلم - تست شده** | 200 µm | 7.87 mil | - |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | 22.6 MPa | 3277.86 psi | ASTM D882 |
| | 21.6 MPa | 3132.82 psi | ASTM D882 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | 440 % | - | ASTM D882 |
| | 470 % | - | ASTM D882 |
| **ضربه پرتاب وزنه** | 650 g | 22.93 oz | ASTM D1709 |
| **استحکام پارگی Elmendorf** | | - | ASTM D1922 |
| | 150 g | 5.29 oz | ASTM D1922 |
| | 150 g | 5.29 oz | ASTM D1922 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کدورت (Haze)** | 17 % | - | ASTM D1003 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای فرآیند (ذوب)** | C° | - | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.