Daelim Po1y® LD-18AS

تولیدکننده	DAIKIN AMERICA, INC.	**دسته بندی**	LDPE
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Daelim Po1y®LD-18AS یک محصول پلی اتیلن با چگالی پایین است. این ماده در منطقه آسیا و اقیانوسیه در دسترس است. زمینه‌های کاربرد Daelim Po1y®LD-18AS شامل بسته‌بندی، فیلم و کاربردهای تماس با غذا است. ویژگی‌ها شامل: نرم‌افزار ضد چسبندگی، درخشش بالا، قابلیت پردازش خوب و شفافیت.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا	-	-
ویژگی‌ها	نکته برجسته مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا قابلیت کار، خوب تعریف، بالا	- - - -	- - - -
کاربردها	بسته‌بندی فیلم‌ها	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 3 FDA 21 CFR 177.1520	- -	- -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	0.921 g/cm³	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	3.0 g/10 min	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	30 µm	1.18 mil	-
استحکام کششی		-	ASTM D882
	23.5 MPa	3408.39 psi	ASTM D882
	21.6 MPa	3132.82 psi	ASTM D882
ازدیاد طول کششی		-	ASTM D882
	450 %	-	ASTM D882
	580 %	-	ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	90 g	3.17 oz	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf		-	ASTM D1922
	9.0 g	0.3174 oz	ASTM D1922
	6.0 g	0.2116 oz	ASTM D1922

نوری

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	6.0 %	-	ASTM D1003

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای فرآیند (ذوب)	C°	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.