NYLAFORCE® B 50 Z SCHWARZ

تولیدکننده	- LEIS Polytechnik polymere Werkstoffe GmbH	**دسته بندی**	Nylon 6
فیلر	۵۰٪ الیاف شیشه	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

تولید شده توسط فرآیند تغذیه بالا، پلی آمید 6 + 50% الیاف شیشه، تثبیت شده در برابر حرارت

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف شیشه، 50% پرکننده بر اساس وزن	-	-
افزودنی	تثبیت کننده حرارتی	-	-
ویژگی‌ها	پایداری حرارتی	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.56 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.10 to 0.50 %	-	ISO 294-4

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	- MPa -- MPa 16500	- - psi 2393127.0	ISO 527-2 - -
تنش کششی	- MPa -- MPa 220	- - psi 31908.36	ISO 527-2 - -
کرنش کششی	- % -- % 2.6	- - -	ISO 527-2 - -
استحکام ضربه Charpy شکاف‌دار	- kJ/m² 14 kJ/m² --	- ft·lb/in² 6.66 -	ISO 179/1eA - -
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	- kJ/m² 85 kJ/m² --	- ft·lb/in² 40.44 -	ISO 179/1eU - -

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل حرارتی	C°	-	ISO 75-2/A
دمای ذوب (DSC)	C° 221	F° 429.8	ISO 3146

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.