TRIBOFORCE® PEEK C2301

تولیدکننده	- LEIS Polytechnik polymere Werkstoffe GmbH	**دسته بندی**	PEEK
فیلر	الیاف کربن	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

پلی‌اتراِتِرکِتون، تقویت‌شده با الیاف کربن، اصلاح‌شده برای سایش و اصطکاک

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	الیاف کربن	-	-
ویژگی‌ها	روانکاری شده	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	1.57 g/cm³	-	ISO 1183
جمع‌شدگی قالب (Shrinkage)	0.050 to 0.20 %	-	ISO 294-4

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مدول کششی	14300 MPa	2074043.4 psi	ISO 527-2
تنش کششی	165 MPa	23931.27 psi	ISO 527-2
کرنش کششی	1.9 %	-	ISO 527-2
ضریب اصطکاک	0.12	-	ASTM G137
ضریب سایش	30 10^-8 mm³/N·m	-	ASTM G137
استحکام ضربه Charpy بدون شکاف	32 kJ/m²	15.23 ft·lb/in²	ISO 179/1eU

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	340 C°	644.0 F°	ISO 11357-3

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای استفاده		-	-
	بله	-	-
	بله	-	-
	بله	-	-
	بله	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.