# Nanguang TPU S-64DX

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | Fujian Nanguang Light .Industry Co., Ltd | **دسته بندی** | -TPU Polyester |
| **فیلر** | - | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Nanguang TPU S-64DX یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک است. می توان آن را با قالب گیری تزریقی پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه موجود است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **روش فرآیند** | قالب‌گیری تزریقی | - | - |

### فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **وزن مخصوص** | 1.19 to 1.23 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **سختی دورومتر** | 62 to 66 | - | ASTM D2240 |

## مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **اتلاف سایش** | mg 60.0 | - | - |
| **تنش کششی** | MPa 15.2<br>MPa 49.0 | -<br>psi 2204.58<br>psi 7106.86 | ASTM D412<br>-<br>- |
| **استحکام کششی** | MPa 53.9 | psi 7817.55 | ASTM D412 |
| **ازدیاد طول کششی** | % 350 | - | ASTM D412 |
| **استحکام پارگی** | kN/m 180 | - | ASTM D470 |

## اطلاعات فرآیند

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **دمای خشک کردن** | C° 110 | F° 230.0 | - |
| **زمان خشک کردن** | to 5.0 hr 3.0 | - | - |
| **دمای فرآیند (ذوب)** | to 215 °C 195 | F° 419.0 - 383.0 | - |


**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.