Nanguang TPU Y-85AX

تولیدکننده	Fujian Nanguang Light .Industry Co., Ltd	**دسته بندی**	-TPU Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nanguang TPU Y-85AX یک محصول الاستومر پلی یورتان ترموپلاستیک است. می توان آن را با اکستروژن پردازش کرد و در آسیا اقیانوسیه موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.17 to 1.21 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	83 to 87	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	mg 40.0	-	-
تنش کششی	MPa 5.88 MPa 26.5	- psi 852.82 psi 3843.51	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 35.3	psi 5119.84	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 500	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 69	-	ASTM D470

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 95.0	F° 203.0	-
زمان خشک کردن	to 5.0 hr 3.0	-	-
دمای مذاب	to 200 °C 180	F° 392.0 - 356.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.