Nanguang TPU Y-98AX

تولیدکننده	Fujian Nanguang Light .Industry Co., Ltd	**دسته بندی**	-TPU Polyester
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

Nanguang TPU Y-98AX یک محصول الاستومر پلی اورتان ترموپلاستیک است. این ماده می‌تواند از طریق اکستروژن پردازش شود و در منطقه آسیا و اقیانوسیه موجود است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	اکستروژن	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.19 to 1.23 g/cm³	-	ASTM D792
سختی دورومتر	96 to 100	-	ASTM D2240

مکانیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اتلاف سایش	mg 45.0	-	-
تنش کششی	MPa 12.3 MPa 39.2	- psi 1783.97 psi 5685.49	ASTM D412 - -
استحکام کششی	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D412
ازدیاد طول کششی	% 400	-	ASTM D412
استحکام پارگی	kN/m 140	-	ASTM D470

اطلاعات فرآیند

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای خشک کردن	C° 100	F° 212.0	-
زمان خشک کردن	to 5.0 hr 3.0	-	-
دمای مذاب	to 210 °C 190	F° 410.0 - 374.0	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.