Trilene® 76

تولیدکننده	Lion Copolymer, LLC	**دسته بندی**	EPM
فیلر	-	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک پلیمر اتیلن-پروپیلن-اتیلیدین نوربورنن با وزن مولکولی کم

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین	-	-
شکل ظاهری	زرد	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	0.860 g/cm³	-	-
محتوای ENB	4.4 %wt	-	-
وزن مولکولی	7500	-	-
محتوای خاکستر	%	-	-

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
مواد فرار (۱۰۰ درجه سانتی‌گراد)	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویسکوزیته Brookfield		-	-
	800 Pa·s	-	-
	102 Pa·s	-	-
نامشخص		-	-

حرارتی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای ذوب	C°	-	DSC

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.