Trilene FreeFlow™ 76

تولیدکننده	Lion Copolymer, LLC	**دسته بندی**	EPM
فیلر	۳۲٪ سیلیکا	**وضعیت**	موجود - آماده صادرات

توضیحات محصول

یک پلیمر اتیلن-پروپیلن-اتیلیدین نوربورنن با وزن مولکولی کم و جریان آزاد بر روی دی‌اکسید سیلیکون Trilene FreeFlow 76 یک پلیمر جریان آزاد است که از ترکیب پلیمر مایع Trilene و سیلیس ساخته شده است. این ترکیب اسمی 68% کوپلیمر اتیلن-پروپیلن و 32% سیلیس است. این محصول به صورت پودر خشک و جریان آزاد موجود است که اندازه‌گیری، ذخیره و انتقال آن آسان است. به سرعت و به طور کامل در سیستم‌های الاستومری مختلف ترکیب می‌شود و در مقایسه با پلیمر خالص، مزایای کیفی و پردازشی را ارائه می‌دهد. Trilene FreeFlow 76 در SBR، NR، BR، EPDM و سایر الاستومرها موثر است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
فیلر / تقویت‌کننده	پرکننده ژل سیلیکا، 32% پرکننده به وزن	-	-
ویژگی‌ها	وزن مولکولی پایین قابلیت کار، خوب	- -	- -
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
شکل ظاهری	سفید زرد مایل به قهوه‌ای	- -	- -

-

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	پودر	-	

فیزیکی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	1.05 g/cm³	-	-
محتوای ENB	4.5 %wt	-	-
وزن مولکولی	7500	-	-
مواد فرار	%	-	-

سایر

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص		-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وب‌سایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.