

Braskem PE FG 31

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

FG31 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر بوتن-1 است که توسط فرآیند محلول تولید می شود. برای اکستروژن فیلم دمیده شده در مخلوط با پلی اتیلن ها توسعه یافته است. فیلم های به دست آمده با این محصول خواص مکانیکی عالی را نشان می دهند. این ماده حاوی افزودنی های آنتی اکسیدان است. کاربردها: فیلم های استرچ؛ کیسه های سنگین؛ آسترها؛ مخلوط های LDPE و HDPE و بسته بندی برای استفاده عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	کمک پردازش	-	-
	عامل ضد کلوخه شدن	-	-
	آنتی اکسیداسیون	-	-
	عامل لغزش	-	-
ویژگی ها	بوتن همومر	-	-
	نرمی	-	-
	خاصیت ضد کلوخه سازی	-	-
	آنتی اکسیداسیون	-	-
	عمومی	-	-
	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
کاربردها	بسته بندی	-	-
	لمینت	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
	مخلوط کردن عمومی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.919	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 40.0 MPa 30.0	psi 5801.52 psi 4351.14	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 930 % 1300	- -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 80	oz 2.82	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 120 g 400	oz 4.23 oz 14.11	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
براقیت	107	-	ASTM D2457

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	11 %	-	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
نامشخص	-	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.