

Braskem PE FH 35

| | | | |
|----------------------|-----------|---------|------------|
| LLDPE | دسته بندی | Braskem | تولیدکننده |
| موجود - آماده صادرات | وضعیت | - | فیلر |

توضیحات محصول

توضیحات: رزین FH35 یک پلی اتیلن با چگالی بالا، کوپلیمر بوتن-1 است که توسط فرآیند محلول برای اکستروژن فیلم دای تخت تولید می شود و دارای خواص مکانیکی خوبی است. این ماده حاوی افزودنی آنتی اکسیدان است. کاربرد: پوشک، نوار بهداشتی و سایر تخصص ها.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|-------------------------|--|----------------|-------------|
| افزودنی | آنتی اکسیدان | - | - |
| ویژگی ها | آنتی اکسیدان بوتن همومر چگالی بالا | - - - | - - - |
| کاربردها | فیلم محصولات بهداشتی | - - | - - |
| رتبه بندی های استاندارد | FDA 21 CFR 177.1520 | - | - |
| روش فرآیند | فیلم ریخته گری اکستروژن فیلم | - - | - - |

| فیزیکی | | | |
|---------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| وزن مخصوص | g/cm ³ 0.942 | - | ASTM D792 |
| نرخ جریان جرمی مذاب (MFR) | g/10 min 4.9 | - | ASTM D1238 |

| مکانیکی | | | |
|-------------------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| ضخامت فیلم - تست شده | μm 25 | mil 0.9843 | - |
| استحکام کششی | MPa 30.0 | psi 4351.14 | ASTM D882 |
| | MPa 20.0 | psi 2900.76 | - |
| ازدیاد طول کششی | % 1400 | - | ASTM D882 |
| | % 430 | - | - |
| مدول خمشی | MPa 490 | psi 71068.62 | ASTM D790 |
| | MPa 540 | psi 78320.52 | - |
| استحکام پارگی Elmendorf | g 13 | oz 0.4585 | ASTM D1922 |
| | g 20 | oz 0.7054 | - |

| نوری | | | |
|--------------|-------------|----------------|------------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| براقیت | 16 | - | ASTM D2457 |
| کدورت (Haze) | % 66 | - | ASTM D1003 |

| اطلاعات فرآیند | | | |
|----------------|---------------|------------------|---------|
| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
| دمای مذاب | to 250 °C 180 | F° 482.0 - 356.0 | - |

اطلاعات فرآیند

| روش تست | سیستم ایمپریتال | سیستم متریک | ویژگی |
|---------|------------------|---------------|-----------------------|
| - | F° 554.0 - 482.0 | to 290 °C 250 | دمای دای (قالب خروجی) |

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.