

Braskem PE IF 33

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

IF33 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر بوتن-1 با وزن مولکولی باریک است که با فرآیند محلول برای کاربردهای قالب گیری تزریقی تولید می شود. سیالیت بالا، انعطاف پذیری خوب و تاب برداشتن کم را ارائه می دهد. حاوی افزودنی آنتی اکسیدان است. کاربرد: رزین به طور خاص برای قالب گیری تزریقی درب و مهر و موم درب برای ظروف غذایی، لوازم خانگی، ظروف و مصارف عمومی توسعه یافته است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان	-	-
ویژگی ها	آنتی اکسیدان	-	-
	بوتن همومر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	انعطاف پذیری خوب	-	-
	جریان بالا	-	-
	وارپینگ پایین	-	-
کاربردها	توزیع وزن مولکولی باریک	-	-
	ظروف	-	-
	ظروف غذا	-	-
	کالاهای خانگی	-	-
	درپوش ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.931	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 48	-	ASTM D1238
مقاومت در برابر ترک‌خوردگی تنش‌محیطی	hr	-	ASTM D1693
سختی دورومتر	51	-	ASTM D2240

مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 15.0	psi 2175.57	-
	MPa 9.00	psi 1305.34	-
	-	-	ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 14	-	-
	% 100	-	-
	-	-	ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	MPa 490	psi 71068.62	ASTM D747
مدول خمشی	MPa 540	psi 78320.52	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکافدار	J/m 90	ft·lb/in 1.69	ASTM D256

			حرارتی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D648	F° 114.8	C° 46.0	دمای تغییر شکل تحت بار
ASTM D1525	F° 206.6	C° 97.0	دمای نرم‌شوندگی Vicat

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** **& Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **آدرس:**

آقای Zhao Yong (زائو یونگ) **مسئول تماس:**

sales@su-jiao.com **ایمیل:**

www.polymersdata.com **وبسایت:**

+86-134-2475-5533 **همراه:**

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.