

Braskem PE IN-34

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

IN34 یک پلی اتیلن خطی با چگالی کم، کوپلیمر بوتن-1 با وزن مولکولی باریک است که توسط فرآیند محلول، برای کاربردهای قالب گیری تزریقی تولید می شود. این ماده سیالیت بالا، انعطاف پذیری عالی و تاب برداشتن کم را ارائه می دهد. کاربرد: این ماده به طور ویژه برای قالب گیری تزریقی چرخه سریع درب ها، رنگ طبیعی و رنگ شده برای مواد غذایی توسعه یافته است. همچنین برای بازار مواد غذایی توصیه می شود.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی ها	بوتن همومر کوپلیمر قابل قبول برای تماس با غذا انعطاف پذیری خوب جریان بالا وارپینگ پایین توزیع وزن مولکولی باریک	- - - - - - -	- - - - - -
کاربردها	درپوش ها	-	-
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت ها	-	-
-	-	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
روش فرآیند	قالب‌گیری تزریقی	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.939	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 48	-	ASTM D1238
سختی دورومتر	54	-	ASTM D2240
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
استحکام کششی	MPa 19.0	psi 2755.72	-
	MPa 10.0	psi 1450.38	-
			ASTM D638
ازدیاد طول کششی	% 12	-	-
	% 100	-	-
			ASTM D638
مدول خمشی ظاهری	MPa 645	psi 93549.51	ASTM D747
مدول خمشی	MPa 640	psi 92824.32	ASTM D790
مقاومت به ضربه Izod شکاف‌دار	J/m 70	ft·lb/in 1.31	ASTM D256
حرارتی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای تغییر شکل تحت بار	C° 49.0	F° 120.2	ASTM D648
دمای نرم‌شوندگی Vicat	C° 100	F° 212.0	ASTM D1525

سایر			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
ASTM D747	psi 93549.51	MPa 645	صلبیت (Rigidity)

اطلاعات فرآیند			ویژگی
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	
-	F° 410.0 - 338.0	to 210 °C 170	دمای فرآیند (دوب)

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.