

## Braskem PE LH-218

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

### توضیحات محصول

LH218 یک کوپلیمر LLDPE هگزن است که توسط Braskem تولید می‌شود. این ماده تعادل خوبی بین خواص نوری، خواص مکانیکی (عمدتاً کشش پذیری)، قابلیت آب بندی و قابلیت پردازش نشان می‌دهد. مقدار ژل بسیار کمی دارد. افزودنی: لغزش غایب، ضد بلوک غایب. کاربردها: فیلم‌های کششی؛ لایه‌ها؛ ترکیب‌های LDPE و HDPE؛ بسته‌ها برای استفاده عمومی؛ فرآیند: اکستروژن فیلم ریخته‌گری.

### مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویژگی‌ها	چگالی پایین نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین کوپلیمر اپتیکال	-	-
کاربردها	فیلم‌ها کاربردهای سیم و کابل مخلوط کردن عمومی	-	-
رتبه بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم ریخته‌گری	- -	- -
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.916	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.3	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 40.0 MPa 40.0	- psi 5801.52 psi 5801.52	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 1200 % 1500	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
مدول خمشی	MPa 210 MPa 240	- psi 30457.98 psi 34809.12	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه	g 110	oz 3.88	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 240 g 520	- oz 8.46 oz 18.34	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

نوری	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	17	-	ASTM D2457

اطلاعات فرآیند			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
نامشخص	-	-	-

**شرکت واردات و صادرات  
سوشنگ شانگهای**      **& Shanghai Susheng Import  
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China      آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com      ایمیل:

www.polymersdata.com      وبسایت:

+86-134-2475-5533      همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.