

Braskem PE LH-537

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: LH537 یک کوپلیمر LLDPE هگزن است که توسط Braskem تولید می‌شود. این محصول قابلیت فرآوری عالی، سختی و حس نرمی برای فیلم‌های دی‌فلت ارائه می‌دهد. مقدار ژل بسیار کم. افزودنی‌ها: لغزش غیاب، ضد انسداد غیاب، کاربرد: پوشک (لایه پشتی)؛ پدهای جاذب (لایه پشتی).

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین سخت، خوب قابلیت کار، خوب نرم مطابقت با تماس غذایی	-	-
کاربردها	فیلم ریخته‌گری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند			-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	اکستروژن فیلم فیلم ریخته‌گری	- -	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.937	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 4.8	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 30.0 MPa 30.0	psi 4351.14 psi 4351.14	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 1300 % 1400	- - -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
مدول خمشی	MPa 420 MPa 430	psi 60915.96 psi 62366.34	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
استحکام پارگی Elmendorf	g 20 g 30	oz 0.7054 oz 1.06	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت	9	-	ASTM D2457

اطلاعات فرآیند

روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 374.0	C° 190	دمای منطقه ۱ سیلندر
-	F° 446.0	C° 230	دمای دای (قالب خروجی)
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.