

Braskem PE LL-118/21

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

توضیحات: LL118/21 یک کوپلیمر بوتن LLDPE است که توسط Braskem تولید می شود. این یک محصول با کاربرد عمومی است که عملکرد پردازش خوب را با خواص نوری و مکانیکی خوب و همچنین قابلیت آب بندی متعادل می کند. مقدار ژل بسیار کم. افزودنی: آنتی بلاکینگ مدیوم اسلیپ مدیوم کاربردها: بسته بندی اتوماتیک (FFS)؛ لاینرها؛ کاربرد عمومی؛ مخلوط های LDPE و HDPE.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	-	-
ویژگی ها	چگالی پایین نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین کوپلیمر اپتیکال عمومی مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	-	-
کاربردها	بسته بندی پوشش	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	مخلوط کردن عمومی	- -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فرآیند قالب‌گیری دمشی اکستروژن	- -	- -

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.919	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.0	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 40.0 MPa 30.0	psi 5801.52 psi 4351.14	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 1100 % 1300	- -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
مدول خمشی	MPa 210 MPa 230	psi 30457.98 psi 33358.74	ASTM D790 ASTM D790 ASTM D790
ضربه پرتاب وزنه	g 130	oz 4.59	ASTM D1709

استحکام پارگی Elmendorf

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D1922	-	-	-
ASTM D1922	oz 6.35	g 180	-
ASTM D1922	oz 14.11	g 400	-

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	47	براقیت

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریتال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.