

Braskem PE LL 4800 N

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

LL4800N یک پلی اتیلن با چگالی پایین خطی (LLDPE) است که کوپلیمر اکتن-1 بوده و از طریق فرآیند محلول تولید می شود. برای اکستروژن فیلم ریخته گری توسعه یافته است. فیلم های به دست آمده با این محصول عملکرد فرآوری خوبی را همراه با خواص مکانیکی و نوری عالی نشان می دهند. این محصول شامل افزودنی های کمک فرآوری و آنتی اکسیدان است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی اکسیدان کمک پردازش	- -	- -
ویژگی ها	آنتی اکسیدان قابلیت پردازش خوب اکتین هم مونومر اپتیکال ها	- - - -	- - - -
کاربردها	مخلوط کردن فیلم لایه ها بسته بندی	- - - -	- - - -
رتبه بندی های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
روش فرآیند	فیلم ریخته‌گری	-	
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.917	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.1	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 50.0	psi 7251.9	ASTM D882
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
ازدیاد طول کششی	% 1200	-	ASTM D882
	% 1600	-	-
مدول خمشی	MPa 150	psi 21755.7	ASTM D790
	MPa 170	psi 24656.46	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 130	oz 4.59	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 350	oz 12.34	ASTM D1922
	g 670	oz 23.63	-
نوری			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
براقیت	52	-	ASTM D2457

نوری	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویرگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
کدورت (Haze)	% 34	-	ASTM D1003

اطلاعات فرآیند	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
ویرگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
دمای مذاب	to 270 °C 220	F° 518.0 - 428.0	-

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

آقای Zhao Yong (ژائو یونگ) مسئول تماس:

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.