

# Braskem PE LL6901S

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

LL6901S یک کوپلیمر بوتن LLDPE است که توسط Braskem تولید شده است. این محصول آماده استفاده است زیرا با 15% LDPE ترکیب شده است. این یک محصول عمومی است که عملکرد پردازش خوبی را با خواص نوری و مکانیکی خوب و همچنین قابلیت آب بندی متعادل نشان می دهد. مقدار ژل بسیار کم دارد.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم امپریال	روش تست
افزودنی	آنتی بلاک متوسط	-	-
	لغزش متوسط	-	-
	کمک پردازش	-	-
ویژگی ها	بوتن همومر	-	-
	کوپلیمر	-	-
	عمومی (هدف)	-	-
	دوخت حرارتی خوب	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	ژل پایین	-	-
	آنتی بلاک متوسط	-	-
	لغزش متوسط	-	-
اپتیکال ها	-	-	

### کاربردها

-  
-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
	مخلوط کردن عمومی (هدف) لایه‌ها بسته‌بندی	- - - -	- -
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.68	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 40.0 MPa 30.0	psi 5801.52 psi 4351.14	ASTM D882 - -
ازدیاد طول کششی	% 930 % 1200	- -	ASTM D882 - -
مدول خمشی	MPa 160 MPa 170	psi 23206.08 psi 24656.46	ASTM D790 - -
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 90	oz 3.17	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 60 g 520	oz 2.12 oz 18.34	ASTM D1922 - -

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	127	براقیت
ASTM D1003	-	% 7.0	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	F° 410.0 - 356.0	to 210 °C 180	دمای مذاب

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای & Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd**

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China آدرس:

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

sales@su-jiao.com ایمیل:

www.polymersdata.com وبسایت:

+86-134-2475-5533 همراه:

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.