

Braskem PE PLURIS 9300

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

PLURIS9300 یک کوآتروپلیمر است که با فناوری Spherilene تولید می شود و یک LLDPE با خواص منحصر به فرد، مانند سفتی بالا همراه با چقرمگی است. پردازش آن آسان تر از LLDPE معمولی با همان شاخص جریان مذاب است و پایداری حباب بسیار خوبی را نشان می دهد. فیلم های به دست آمده با این محصول مقادیر زل بسیار پایینی دارند. این محصول حاوی کمک فرآیند، آنتی اکسیدان و مواد افزودنی ضد بلوک است. کاربردها: کیسه های سنگین؛ آسترها، مخلوط های LDPE و HDPE؛ بسته بندی برای مصارف عمومی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	ضد چسبندگی	-	-
	آنتی اکسیدان	-	-
	کمک پردازش	-	-
ویژگی ها	آنتی بلاکینگ	-	-
	آنتی اکسیدان	-	-
	قابلیت پردازش خوب	-	-
	سختی خوب	-	-
	سختی بالا	-	-
	زل پایین	-	-
کاربردها	مخلوط کردن	-	-
	کیسه های سنگین	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
	لایه‌ها	-	-
	بسته‌بندی	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	پلت‌ها	-	-
روش فرآیند	فیلم دمیده شده	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.919	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.55	-	ASTM D1238
مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمبریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 50.0	psi 7251.9	ASTM D882
	MPa 40.0	psi 5801.52	-
ازدیاد طول کششی	% 890	-	ASTM D882
	% 1100	-	-
مدول خمشی	MPa 270	psi 39160.26	ASTM D790
	MPa 310	psi 44961.78	-
ضربه پرتاب وزنه (Dart Drop)	g 150	oz 5.29	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 230	oz 8.11	ASTM D1922
	g 550	oz 19.4	-

نوری	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
براقیت		71	-	ASTM D2457
کدورت (Haze)		% 18	-	ASTM D1003

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & **Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd**

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (زائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.