

Braskem PE PLURIS4301

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

Pluris4301 یک کواترپولیمر Braskem است که با فناوری Spherilene تولید می شود. این گرید خواص منحصر به فردی مانند سفتی بالا همراه با چقرمگی را نشان می دهد. علاوه بر قابلیت فرآیندپذیری خوب، پایداری حباب بسیار خوبی و محتوای ژل بسیار پایینی را نیز نشان می دهد. کاربردها: فیلم های نازک و بسته بندی اتوماتیک که به سفتی بالاتری نیاز دارند: محصولات نساجی، دستمال توالت و غیره. افزودنی: ضد بلوک متوسط، لغزش متوسط. فرآیند: اکستروژن فیلم دمشی.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
افزودنی	مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	-	-
ویژگی ها	چگالی پایین نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین سختی، بالا قابلیت کار، خوب مقاومت متوسط در برابر کلوخه شدن نرمی متوسط	-	-
کاربردها	بسته بندی فیلم ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
رتبه‌بندی‌های استاندارد	FDA 21 CFR 177.1520	-	-
اشکال	ذره	-	-
روش فرآیند	فیلم دمشی	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
وزن مخصوص	g/cm ³ 0.922	-	ASTM D792
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 1.8	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
استحکام کششی	-	-	ASTM D882
	MPa 32.0	psi 4641.22	ASTM D882
	MPa 33.0	psi 4786.25	ASTM D882
ازدیاد طول کششی	-	-	ASTM D882
	% 920	-	ASTM D882
	% 1500	-	ASTM D882
مدول خمشی	-	-	ASTM D790
	MPa 310	psi 44961.78	ASTM D790
	MPa 400	psi 58015.2	ASTM D790
استحکام پارگی Elmendorf	-	-	ASTM D1922
	g 50	oz 1.76	ASTM D1922
	g 300	oz 10.58	ASTM D1922

نوری			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D2457	-	45	براقیت
ASTM D1003	-	% 43	کدورت (Haze)

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	-	نامشخص

**شرکت واردات و صادرات
سوشنگ شانگهای** & Shanghai Susheng Import
.Export Co., Ltd

آدرس: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

ایمیل: sales@su-jiao.com

وبسایت: www.polymersdata.com

همراه: +86-134-2475-5533

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.