

# Braskem PE SLH0820/30AF

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

## توضیحات محصول

SLH0820/30AF یک کوپلیمر هگزن LLDPE است که توسط Braskem تولید می شود. این ماده فرآیندپذیری برجسته ای را همراه با خواص مکانیکی عالی ارائه می دهد. مقدار ژل بسیار کم. حداقل محتوای زیستی این گرید 84٪ است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است.

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
افزودنی	مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا کمک پردازش	-	-
ویژگی ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین مقاومت در برابر کلوخه شدن بالا کوپلیمر همومر هگزن منابع قابل به روزرسانی قابلیت کار، خوب مطابقت با تماس غذایی بدون BPA	-	-
کاربردها	فیلم ها لمینت	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
	مخلوط کردن	-	-
	کیسه بسته بندی سنگین	-	-
رتبه بندی های استاندارد	ASTM D 6866 FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم دمشی	-	-
فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
چگالی	g/cm <sup>3</sup> 0.920	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 0.80	-	ASTM D1238
خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 25	mil 0.9843	-
استحکام کششی	MPa 50.0 MPa 40.0	psi 7251.9 psi 5801.52	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 950 % 1200	-	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
مدول خمشی	MPa 170 MPa 180	psi 24656.46 psi 26106.84	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ضربه پرتاب وزنه	g 170	oz 6.0	ASTM D1709
استحکام پارگی Elmendorf	g 270 g 500	oz 9.52 oz 17.64	ASTM D1922 ASTM D1922 ASTM D1922

سایر	ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست
محتوای زیست محور		%	-	ASTM D6866

اطلاعات فرآیند				
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریال	روش تست	
دمای مذاب	C°	-	-	-
نامشخص		-	-	-

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		ایمیل:	
www.polymersdata.com		وبسایت:	
+86-134-2475-5533		همراه:	
		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.