

Braskem PE SLH218

LLDPE	دسته بندی	Braskem	تولیدکننده
موجود - آماده صادرات	وضعیت	-	فیلر

توضیحات محصول

SLH218 یک کوپلیمر هگزن LLDPE است که توسط Braskem تولید می شود. این ماده تعادل خوبی بین خواص نوری، خواص مکانیکی (عمدتاً قابلیت کشش)، قابلیت آب بندی و فرآیندپذیری نشان می دهد. مقدار ژل بسیار کم. حداقل محتوای زیستی این گرید 84% است که مطابق با ASTM D6866 تعیین شده است.

مشخصات فنی

اطلاعات عمومی

ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمپریتال	روش تست
ویژگی‌ها	نقطه بلورین شدن پایین در سرعت پایین کوپلیمر اپتیکال همومر هگزن منابع قابل به روزرسانی قابلیت کار، خوب قابلیت کشش خوب قابلیت دوخت حرارتی خوب مطابقت با تماس غذایی بدون BPA	-	-
کاربردها	بسته بندی فیلم‌ها	-	-

اطلاعات عمومی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
	پوشش	-	-
	کاربردهای سیم و کابل	-	-
	سیستم لوله کشی	-	-
	مخلوط کردن	-	-
	پیچش کششی	-	-
	فیلم ریخته‌گری	-	-
رتبه‌بندی‌های استاندارد	ASTM D 6866 FDA 21 CFR 177.1520	-	-
روش فرآیند	اکستروژن فیلم فیلم ریخته‌گری	-	-

فیزیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
چگالی	g/cm ³ 0.916	-	ASTM D1505
نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)	g/10 min 2.3	-	ASTM D1238

خواص مکانیکی			
ویژگی	سیستم متریک	سیستم ایمریال	روش تست
ضخامت فیلم - تست شده	μm 38	mil 1.5	-
استحکام کششی	MPa 40.0 MPa 40.0	psi 5801.52 psi 5801.52	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
ازدیاد طول کششی	% 1200 % 1500	- -	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
مدول خمشی	MPa 210 MPa 240	psi 30457.98 psi 34809.12	ASTM D882 ASTM D882 ASTM D882
			ASTM D1709

خواص مکانیکی			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
	oz 3.88	g 110	ضربه پرتاب وزنه
ASTM D1922	-		استحکام پارگی Elmendorf
ASTM D1922	oz 8.46	g 240	
ASTM D1922	oz 18.34	g 520	

سایر			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
ASTM D6866	-	%	محتوای زیست‌محور

اطلاعات فرآیند			
روش تست	سیستم ایمپریال	سیستم متریک	ویژگی
-	-	C°	دمای مذاب
-	-		نامشخص

شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای		& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd	
Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China		آدرس:	
sales@su-jiao.com		مسئول تماس: آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)	
www.polymersdata.com		ایمیل:	
+86-134-2475-5533		وبسایت:	
		همراه:	

این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.