# Daelim Po1y® LL-04SH

| | | | |
|---|---|---|---|
| **تولیدکننده** | DAIKIN AMERICA, INC. | **دسته بندی** | LLDPE |
| **فیلر** | الیاف شیشه | **وضعیت** | موجود - آماده صادرات |

## توضیحات محصول

Daelim Po1y®LL-04SH یک محصول پلی اتیلن خطی با چگالی کم است و پرکننده آن مواد تقویت شده با الیاف شیشه است. در منطقه آسیا-اقیانوسیه موجود است. زمینه های کاربرد Daelim Po1y®LL-04SH شامل کیسه ها/آسترها، فیلم ها و کاربردهای تماس با مواد غذایی است. ویژگی ها عبارتند از: قابلیت پردازش خوب، شفافیت

## مشخصات فنی

### اطلاعات عمومی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **فیلر / تقویت‌کننده** | مواد تقویت شده با الیاف شیشه‌ای | - | - |
| **ویژگی‌ها** | قابلیت کار، خوب<br>تعریف، بالا | -<br>- | -<br>- |
| **کاربردها** | فیلم‌ها<br>کیسه‌ها | -<br>- | -<br>- |
| **رتبه‌بندی‌های استاندارد** | ASTM D 1248, I, کلاس A, دسته 4<br>FDA 21 CFR 177.1520 | -<br>- | -<br>- |
| **اشکال** | ذره | - | - |

## فیزیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **چگالی** | 0.923 g/cm³ | - | ASTM D1505 |
| **نرخ جریان جرمی مذاب (MFR)** | 1.1 g/10 min | - | ASTM D1238 |

## خواص مکانیکی

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **ضخامت فیلم - تست شده** | 25 µm | 0.9843 mil | - |
| **استحکام کششی** | | - | ASTM D882 |
| | 12.7 MPa | 1841.98 psi | ASTM D882 |
| | 11.8 MPa | 1711.45 psi | ASTM D882 |
| | 40.2 MPa | 5830.53 psi | ASTM D882 |
| | 31.4 MPa | 4554.19 psi | ASTM D882 |
| **ازدیاد طول کششی** | | - | ASTM D882 |
| | 550 % | - | ASTM D882 |
| | 700 % | - | ASTM D882 |
| **ضربه پرتاب وزنه** | 100 g | 3.53 oz | ASTM D1709 |
| **استحکام پارگی Elmendorf** | | - | ASTM D1922 |
| | 3.0 g | 0.1058 oz | ASTM D1922 |
| | 10 g | 0.3527 oz | ASTM D1922 |

## نوری

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **کدورت (Haze)** | 10 % | - | ASTM D1003 |

## سایر

| ویژگی | سیستم متریک | سیستم ایمپریال | روش تست |
|---|---|---|---|
| **نامشخص** | | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd.**

**شرکت واردات و صادرات سوشنگ شانگهای**

**آدرس:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**مسئول تماس:** آقای Zhao Yong (ژائو یونگ)

**ایمیل:** sales@su-jiao.com

**وب‌سایت:** www.polymersdata.com

**همراه:** +86-134-2475-5533



این سند به طور خودکار بر اساس آخرین داده‌های فنی موجود ایجاد شده است. مقادیر ذکر شده مقادیر معمولی هستند و تضمین نهایی محسوب نمی‌شوند.